

## Protipožiarny náter na oceľové konštrukcie

### Polylack A

<b>Systém</b>	Polylack A, vplyvom tepla napeňujúca protipožiarna farba na báze rozpúšťadiel na zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií pre vnútorné a vonkajšie použitie
<b>Charakteristika</b>	farba biela, matná, tekutá, dobre nanášateľná, odolná proti starnutiu, nejedovatá, jednozložková
<b>Farebný odtieň</b>	lomená biela - odtieň blízky k RAL9016
<b>Stupeň požiarnej odolnosti</b>	R15, R30, R45, R60, R90
<b>Reakcia na oheň</b>	Reaktívny náter začína zväčšovať svôj objem pri teplotách 180 až 200°C, na povrchu chránených oceľových konštrukcií sa vytvorí súvislá vrstva tepelnouizolačnej - nehorľavej peny, ktorá zabraňuje kritickému prehriatiu ocele po stanovený čas
<b>Viskozita</b>	4-8 Pa (meraná rotačným meračom viskozity Haake Roto Visco RV20 pri 20 ot./min.)
<b>Obsah neprchavých látok</b>	76 ± 2%
<b>Hustota</b>	1,34 ± 5% g/cm <sup>3</sup>
<b>Obsah VOC (prchavých organických zlúžení)</b>	327 g/l
<b>Rozpúšťadlo použité pri výrobe</b>	Xilén Toluén
<b>Aplikácia</b>	Náter sa aplikuje na suchý povrch ocele zbavený od všetkých nečistôt a ošetrený vhodným protikoróznym náterom. Odporúčaná teplota pri aplikácii: +5 až +40°C -relatívna vlhkosť vzduchu max. 70%, teplota by mala byť nad rosným bodom min. o 3 °C
<b>Riedenie</b>	náter je možné nanášať bez riedenia, v prípade potreby však riediť riedidlom S6001, resp. S6006 v pomere max. 5%
<b>Schnutie pri teplote 23°C, pri hrúbke náteru 300 mikrónov</b>	prachotesné: po 3 hodinách odolné proti dotyku: po 24 hodinách úplne vyschnuté: po 10 dňoch
<b>Aplikácia ďalšej vrstvy náteru pri teplote 23°C, pri hrúbke náteru 300 mikrónov</b>	ďalšiu vrstvu protipožiarneho náteru je možné nanášať po 8 hod, pretierateľný vrchný náterom min. po 24 hod v suchom a dobre vetranom priestore
<b>Skladovateľnosť</b>	12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom uzavretom balení v suchom prostredí pri teplote +5 až +35 °C dátum výroby vyznačený na balení v tvare RRMMDD
<b>Nanášanie náteru</b>	protipožiarny náter sa nanáša ručným spôsobom alebo strojovým zariadením (technológiou airless) na suchý, čistý povrch ocele ošetrený vhodným protikoróznym náterom
<b>Povrch vytvrdenutého náteru</b>	matný, drsný
<b>Balenie</b>	25 kg/ kovové vedro
<b>Bezpečnostné predpisy</b>	Horľavý (fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom je zakázaná) Vyhýbať sa vdýchnutiu výparov a kontaktu s pokožkou. V uzavorenom priestore je potrebné zabezpečiť riadne vetranie.

Výrobca:

Mercor Dunamenti Zrt.  
Nemeskéri Kiss Miklós út 39, H-2131 Göd  
Tel: (+36) 27-345-217; Fax: (+36) 27-345-074  
web: [www.dunamenti.hu](http://www.dunamenti.hu)  
E-mail: [budapestoffice@dunamenti.hu](mailto:budapestoffice@dunamenti.hu)